



ИНФОРМАЦИЯ О ПЛЕНКЕ GRAFITUR СЕРИЯ GRAFCAST COLOR WAVE CW01 - CW05

Описание

Серия Graficast Colour Wave - мягкая глянцевая ПВХ пленка с эффектом перехода цвета (изменение цвета в зависимости от угла обзора),

Состав

Пленка: Литая глянцевая ПВХ пленка с эффектом перехода цвета, толщиной 60 микрон
 Клеевая система: Черный самоклеящийся акриловый клей на основе растворителей с высокой устойчивостью к УФ-радиации, химическим продуктам и влажности
 Подложка: Белая силиконизированная бумага с полиэтиленовым покрытием и плотностью 130 г/м²

Применение

Серия Graficast Colour Wave была разработана для длительного наружного использования в экстремальных условиях. Поскольку пленка очень мягкая и гибкая, она легко может использоваться как на плоских, так и на 3D-поверхностях. Пленка Graficast подходит для нанесения знаков на автомобили, корабли, самолеты и т.д.

Преимущества продукции

Винил Graficast Colour Wave может использоваться для любых сложных задач, среди которых оклейка машин. Для последнего, пленка Graficast Colour Wave всегда должна быть ламинированной (желательно литым ламинатом).

Спецификации продукта

Технические свойства при относительной влажности $50 \pm 5 \%$ и температуре $23 \pm 2^\circ\text{C}$

		Метод тестирования	Результат
1.	Толщина 1) Толщина винила Толщина винил + клей + подложка	DIN53370 DIN53370	60 микрон 250 микрон
2.	Растяжение до разрыва 2) Продольное направление Поперечное направление	DIN53455 DIN53455	> 150 % > 150%
3.	Размерная стабильность 3)	Finat 14	< 0,20%
4.	Степень глянца минимальное значение (измерения при угле 20°)	DIN67530	45 GU (единиц глянцеvitости)
5.	Клеящая сила 4) Через 20 мин. Через 24 часа	Finat 1 Finat 1	12 N/25мм 14 N/25мм
6.	Мгновенное схватывание 5)	Finat 9	8 N
7.	Срок службы при наружном применении 6)	-	Тестируется Ожидаемое значение = 5 лет

8.	Температурный диапазон		
	Для монтажа	-	+5°C/+40 °С
	Для эксплуатации	-	-45 °С/+115 °С
9.	Цвет печати подложки	-	Нейтральный
10.	Воспламеняемость	Самозатухающая при нанесении на алюминий, стекло, сталь	

Инструкции по хранению

Пленки Graficast всегда должны храниться в их оригинальной упаковке и с оригинальной защитной кромкой (предпочтительно хранить в вертикальном положении) при температуре от 10 до 20 °С и относительной влажности 50 %. В таких условиях материалы можно хранить один год.

ВНИМАНИЕ! Важно!

Информация, указанная в описании данной продукции, основана на тестировании, проведенном Grafityp, и считается достоверной. Информация всегда представляет собой средние, минимальные или максимальные значения. Информация носит только ознакомительный характер и не дает гарантий. Только конечный потребитель решает, подходит ли продукция для его целей назначения.

- 1) Толщина материалов Grafitack может незначительно колебаться. Указанные значения являются средними и получены путем измерений.
- 2) Растяжение до разрыва материалов Grafitack может незначительно колебаться. Указанные значения являются минимальными и получены путем измерений.
- 3) Размерная стабильность – это сжатие материалов без печати в %. Это значение получается путем нанесения пленки на алюминий, помещая его в условия до 70°C на 48 часов (= Метод Finat 14 адаптирован к внутренним процедурам, разработанным нашей компанией). Указанное значение является максимальным и получено путем измерений.
- 4) Клеящая сила измерена на стекле через 20 минут и 24 часа. Пленка удалялась под углом 180° со скоростью 300 мм/мин. Указанное значение является средним и получено после ряда измерений.
- 5) «Мгновенное схватывание» - это прямая клеящая сила, измеренная на стекле. Указанное значение является средним и получено после ряда измерений.
- 6) Устойчивость к уличному использованию относится к центрально-европейским условиям при условии нанесения на вертикальную поверхность. Устойчивость к уличному использованию пленки основывается на профессиональном применении на сухой, обезжиренной и подходящей поверхности. Тропические условия, или использование возле химически загрязненных районов, может оказать значительное влияние на ожидаемую устойчивость к уличному использованию. Устойчивость к уличному использованию может также отличаться в зависимости от цвета (в связи с пигментацией).

GRAFITYP Selfadhesive Products N.V.

Серия Graficast Colour Wave

Компания Grafityp сертифицирована в соответствии с ISO-9001



промдизайн®
www.promdesign.com.ua

**Материалы для РЕКЛАМЫ,
строительства и автотюнинга**

ООО "Модус. ЛТД"

г.Харьков
ул. Культуры, 13
(ст.м. Научная)
тел.: (057) 714-24-94
факс: (057) 714-39-05

ул. Механизаторская, 4А
тел.: (057) 756-30-03

г.Киев
пр. Победы, 67
тел./факс: (044) 205-36-73

г.Донецк
пр. Мира, 52А
тел./факс: (062)
306-04-15, 306-04-40

г.Симферополь
ул. Дзюбанова, 11
тел.: (0652) 54-99-02,
54-75-12, 62-10-64

г.Одесса
пл. Старосенная, 1
тел.: (0482) 30-17-03,
30-17-04
факс: (0482) 30-17-09

г.Ивано-Франковск
ул. Симона
Петлюры, 7Б
тел.: (0342) 52 50 91
факс: (0342) 55-94-34

г.Сумы
ул. Воскресенская, 15
тел.: (0542) 77-11-04,
77-11-05

г.Днепропетровск
ул. Орловская, 21
тел.: (056) 375-21-47,
760-53-25

г.Кривой Рог
ул. Волгоградская, 11А,
оф.11
тел.: (0564) 401-36-66